



苏州和庚丽塑胶科技有限公司
Suzhou Hegengli Plastics Technology Co., Ltd.

PA66 A0G6 NC

特性：PA66 优异的机械性能、极佳的耐热性和优异的流动性能。

用途：汽车零部件、电子电器产品、机械部件、工程配件等。

| 项目 Items | 测试标准 Standard | 测试条件 Condition | 单位 Unit | 数值 Value |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 物理性能/Physical | | | | |
| 密度/Density | ISO 1183 | 23℃ /55%RH | g/ cm ³ | 1.37 |
| 熔融指数/Melt-Flow Rate | ISO 1133 | ℃/KG | g/10min | - |
| 成型收缩率/ Molding Shrinkage | ISO 294-4 | Flow | % | 0.4-0.7 |
| | | Cross-flow | % | 0.5-0.8 |
| 填充含量/Filler Contents | | 800℃/2H | % | 33 |
| 机械性能/Mechanical | | | | |
| 拉伸强度/Tensile Strength | ISO 527-2 | 5mm/min | Mpa | 175 |
| 延伸率/Elongation at Break | ISO 527-2 | 5mm/min | % | 3 |
| 拉伸模量/Tensile Modulus | ISO 527-2 | 1mm/min | Mpa | - |
| 弯曲强度/Flexural Strength | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 255 |
| 弯曲模量/Flexural Modulus | ISO 178 | 2mm/min | Mpa | 7500 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Izod Impact, Notched | ISO 180/1A | 5.5J | KJ/ M ² | 15 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact Strength | ISO 180/1U | 5.5J | KJ/ M ² | 75 |
| 其他性能/Other | | | | |
| 阻燃性/Flammability | UL-94 | 3.2mm | | HB |
| 阻燃性/Flammability | UL-94 | 1.6mm | | HB |
| 熔点/Melt Point | ISO 11357 | | ℃ | 260 |
| 热变形温度/HDT | ISO 75-2 | 0.45Mpa | ℃ | 255 |
| | | 1.82Mpa | ℃ | 245 |
| 灼热丝测试/GWIT | IEC 60695-2-13 | 3mm | ℃ | - |
| 漏电起痕指数/CTI | IEC 60112 | 50 滴 | V | - |



苏州和庚丽塑胶科技有限公司
Suzhou Hegengli Plastics Technology Co., Ltd.

注塑工艺

| | | | |
|----------------------------------|----------|--------------------------|----------------|
| 熔体温度 Melt Temperature | | °C | 260 |
| 料筒温度 Barrel Temperature | 后段 | °C | 240-260 |
| | 中段 | °C | 250-270 |
| | 前段 | °C | 260-280 |
| | 喷嘴 | °C | 280-300 |
| 加工温度上限 Processing Temp. Limit | | °C | <330 |
| 模具温度 Mold Temperature | | °C | 100-120 |
| 注塑压力 Injection Pressure | 60-90Mpa | 干燥条件 Drying Condition | 110—120°C 4—6H |

注意事项：

- 1、以上性能测试数据的测试环境，若非特别指明，均为冷却 24H 后、23°C、55% 相对湿度环境
- 2、以上性能数据是该产品的典型数值，仅供参考，不作为产品验收的标准
- 3、染色料的性能可能与以上数值稍有不同
- 4、以上数值仅供注塑机参考使用，可根据不同机型、不同模具以及产品要求，对上述工艺做适当调整。

Note:

- 1、All above values tested under the condition as temperature 23°C, 55% humidity and cooling down after 24H.
- 2、All above values is the typical test results for reference, which should not be used as the acceptable standard of the final mass production goods.
- 3、The performance of the color material may be slightly different from the above values.
- 4、All above value are only for injection molding machine use and reference, according to the requirements of different models, different molds and products, the process do appropriate adjustment

地址：昆山市顺扬工业区塔娄路 2 号

电话：0512-57550431 传真：0512-57550436 网址：www.hegengli.com