



**苏州和庚丽塑胶科技有限公司**  
**Suzhou Hegengli Plastics Technology Co., Ltd.**

## PK K20N NC

特性：PK 无卤阻燃材料，该材料具有优异的耐磨性、阻燃性和抗冲击性能。

用途：汽车零部件、工业配件、电子电器产品等。

项目 Items	测试标准 Standard	测试条件 Condition	单位 Unit	数值 Value
<b>物理性能/Physical</b>				
密度/Density	ISO 1183	23°C /55%RH	g/ cm <sup>3</sup>	1.27
熔融指数/Melt-Flow Rate	ISO 1133	240°C /2.16KG	g/10min	32
成型收缩率/ Molding Shrinkage	ISO 294-4	Flow	%	1.2-1.5
		Cross-flow	%	1.3-1.6
填充含量/Filler Contents	ISO 3451	800°C/2H	%	-
<b>机械性能/Mechanical</b>				
拉伸强度/Tensile Strength	ISO 527-2	5mm/min	Mpa	50
延伸率/Elongation at Break	ISO 527-2	5mm/min	%	17
拉伸模量/Tensile Modulus	ISO 527-2	5mm/min	Mpa	1700
弯曲强度/Flexural Strength	ISO 178	2mm/min	Mpa	54
弯曲模量/Flexural Modulus	ISO 178	2mm/min	Mpa	1500
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Impact, Notched	ISO 180/1A	5.5J	KJ/ M <sup>2</sup>	18
悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact Strength	ISO 180/1U	5.5J	KJ/ M <sup>2</sup>	NB
<b>其他性能/Other</b>				
阻燃性/Flammability	UL-94	3.0mm		V-0
阻燃性/Flammability	UL-94	1.5mm		V-0
熔点/Melt Point	ISO 11357		°C	220
热变形温度/HDT	ISO 75-2	0.45Mpa	°C	175
		1.82Mpa	°C	80
灼热丝测试/GWIT	IEC 60695-2-13	3mm	°C	800
漏电起痕指数/CTI	IEC 60112	50 滴	V	600



**苏州和庚丽塑胶科技有限公司**  
**Suzhou Hegengli Plastics Technology Co., Ltd.**

## 注塑工艺

熔体温度 Melt Temperature		°C	220-240
料筒温度 Barrel Temperature	后段	°C	200-220
	中段	°C	210-230
	前段	°C	220-240
	喷嘴	°C	220-240
加工温度上限 Processing Temp. Limit		°C	<250
模具温度 Mold Temperature		°C	70-90
注塑压力 Injection Pressure	70-90Mpa	干燥条件 Drying Condition	80-100°C 4-6H

### 注意事项：

- 以上性能测试数据的测试环境，若非特别指明，均为冷却 24H 后、23°C、55% 相对湿度环境
- 以上性能数据是该产品的典型数值，仅供参考，不作为产品验收的标准
- 染色料的性能可能与以上数值稍有不同
- 以上数值仅供注塑机参考使用，可根据不同机型、不同模具以及产品要求，对上述工艺做适当调整。

### Note:

- All above values tested under the condition as temperature 23 °C, 55% humidity and cooling down after 24H.
- All above values is the typical test results for reference, which should not be used as the acceptable standard of the final mass production goods.
- The performance of the color material may be slightly different from the above values.
- All above value are only for injection molding machine use and reference, according to the requirements of different models, different molds and products, the process do appropriate adjustment

地址：昆山市顺扬工业区塔娄路 2 号  
电话：0512-57550431 传真：0512-57550436 网址：[www.heglytech.com](http://www.heglytech.com)