



**苏州和庚丽塑胶科技有限公司**  
**Suzhou Hegengli Plastics Technology Co., Ltd.**

## PA66 A0GM53 BK

特性：PA66（玻纤+矿物）增强材料，该材料具有良好的表面、良好的尺寸稳定性、低翘曲。

用途：汽车零部件、机械部件、工程配件等。

项目 Items	测试标准 Standard	测试条件 Condition	单位 Unit	数值 Value
<b>物理性能/Physical</b>				
密度/Density	ISO 1183	23℃ /55%RH	g/ cm <sup>3</sup>	1.46
熔融指数/Melt-Flow Rate	ISO 1133	℃/KG	g/10min	-
成型收缩率/ Molding Shrinkage	ISO 294-4	Flow	%	0.2-0.5
		Cross-flow	%	0.6-0.9
填充含量/Filler Contents	ISO 3451	800℃/2H	%	40
<b>机械性能/Mechanical</b>				
拉伸强度/Tensile Strength	ISO 527-2	5mm/min	Mpa	120
延伸率/Elongation at Break	ISO 527-2	5mm/min	%	3
拉伸模量/Tensile Modulus	ISO 527-2	5mm/min	Mpa	7500
弯曲强度/Flexural Strength	ISO 178	2mm/min	Mpa	180
弯曲模量/Flexural Modulus	ISO 178	2mm/min	Mpa	6400
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact Strength	ISO 180/1A	2.75J	KJ/ M <sup>2</sup>	8
悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact Strength	ISO 180/1U	5.5J	KJ/ M <sup>2</sup>	45
<b>其他性能/Other</b>				
阻燃性/Flammability	UL-94	3.2mm		HB
阻燃性/Flammability	UL-94	1.6mm		HB
熔点/Melt Point	ISO 11357		℃	262
热变形温度/HDT	ISO 75-2	0.45Mpa	℃	240
		1.82Mpa	℃	225
灼热丝测试/GWIT	IEC 60695-2-13	3mm	℃	-
漏电起痕指数/CTI	IEC 60112	50 滴	V	-

地址：昆山市顺扬工业区塔娄路 2 号  
电话：0512-57550431 传真：0512-57550436 网址：[www.heglytech.com](http://www.heglytech.com)



苏州和庚丽塑胶科技有限公司  
Suzhou Hegengli Plastics Technology Co., Ltd.

## 注塑工艺

熔体温度 Melt Temperature		°C	260-280
料筒温度 Barrel Temperature	后段	°C	250-260
	中段	°C	260-280
	前段	°C	270-290
	喷嘴	°C	280-290
加工温度上限 Processing Temp. Limit		°C	<320
模具温度 Mold Temperature		°C	80-100
注塑压力 Injection Pressure	60-90Mpa	干燥条件 Drying Condition	110-130°C 4-6H

### 注意事项:

- 1, 以上性能测试数据的测试环境, 若非特别指明, 均为冷却 24H 后、23°C、55%相对湿度环境
- 2, 以上性能数据是该产品的典型数值, 仅供参考, 不作为产品验收的标准
- 3, 染色料的性能可能与以上数值稍有不同
- 4, 以上数值仅供注塑机参考使用, 可根据不同机型、不同模具以及产品要求, 对上述工艺做适当调整.

### Note:

- 1、All above values tested under the condition as temperature 23 °C, 55% humidity and cooling down after 24H.
- 2、All above values is the typical test results for reference, which should not be used as the acceptable standard of the final mass production goods.
- 3、The performance of the color material may be slightly different from the above values.
- 4、All above value are only for injection molding machine use and reference, according to the requirements of different models, different molds and products, the process do appropriate adjustment

地址: 昆山市顺扬工业区塔娄路 2 号

电话: 0512-57550431 传真: 0512-57550436 网址: [www.heglytech.com](http://www.heglytech.com)